

TRATTAMENTO STABILIZZANTE ACQUA SANITARIA (CALDA – FREDDA)

DESCRIZIONE

AS600 è una complessa miscela di composti polifosfatici e silicati, approvati a norma di legge, per l'utilizzo alimentare e per trattare l'acqua sanitaria. Il prodotto è caratterizzato da una spiccata attività antincrostante e anticorrosiva che determina la completa risoluzione dei problemi tipici di questi circuiti. Il regolare utilizzo di **AS600**, previene la formazione dei depositi di ossidi metallici e di incrostazioni carbonatiche.

Formulato e confezionato in ottemperanza al DPR 24/05/88 n. 236 e DL 21/12/90 n. 443 del Ministero della Sanità. AS600 non è assoggettabile alle norme per la Biodegradabilità.

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITA' DI UTILIZZO

AS600 con un dosaggio compreso tra 5 e 70 ppm (dipende dalla temperatura e utilizzo specifico), garantisce un trattamento stabilizzante completo. **Importante:** La legislazione in materia, richiede necessariamente il dosaggio attraverso sistemi automatici volumetrici in continuato. **AS600 non contiene sostanze organiche e non influisce sul COD delle acque di scarico.**

La nuova norma **UNI 8065:2019** prevede sempre un trattamento chimico preventivo antincrostante e anticorrosivo. Il dosaggio del prodotto deve avvenire entro i limiti previsti dalle leggi sulle acque potabili e in condizioni di esercizio entro i limiti di temperatura previsti dalle norme UNI (temperatura Max 55° C.).

ADDOLCITORE: L'addolcimento a scambio di ioni (sempre consigliabile) è obbligatorio solo in impianti con potenza termica superiore a 100 kW e con durezza totale superiore a 15° f. La durezza dell'acqua in uscita deve sempre essere compresa tra 5 e 15° f. In ogni caso anche in presenza di addolcitore deve sempre obbligatoriamente essere installato un sistema di dosaggio chimico protettivo (antincrostante – anticorrosivo).

cod. **6LE025** Fusti da 25 kg

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido Limpido Incolore
Valore pH	12,00
Densità	1,012 kg/l

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it