

RAPID SINT

antiruggine sintetica fine

Prodotto ideale per l'industria e per l'edilizia, nei casi in cui è prevista la copertura con smalti sintetici. Adatto anche per il fai da te e per la verniciatura di manufatti metallici soggetti all'esposizioni in basse atmosfere corrosive.



Data di revisione	10/01/2024
Composizione	Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione attiva con il supporto (antiruggine), alchidica. Classificata secondo UNI 8681:B2. A.O.B.2.B.AB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• aspetto satinato• buon potere anticorrosivo• ottima aderenza su metallo
Impieghi	Come antiruggine in tutti i lavori di carpenteria e nel "fai da te". Indicata per la verniciatura di cancellate, serrande ed altri particolari metallici in edilizia. Si presta anche per lavori industriali.
Colore	Tinte di cartella, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,556 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076	sec	14 ± 2
Residuo secco	C033	%	81,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	60
Essiccazione al tatto		Ore	4
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 70% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo, airless, immersione.
. Diluente	NITRO DIL / SINTE DIL

Scheda tecnica - RAPID SINT

1



. Diluizione	Pennello e rullo 5% con SINTE DIL, a immersione 12% NITRO DIL, a spruzzo 10% con NITRO DIL
. Applicazione airless	Diametro ugello 0.018-0.023". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,8mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	7,5-8,5 m ² /l, allo spessore consigliato di 50-60 µm.

Ciclo applicativo Su lamiera perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine. I prodotti della serie RAPID SIN possono essere sopravverniciati con se stessi se si desidera dare una seconda mano onde ottenere un maggiore spessore di prodotto antiruggine; smalti sintetici.

Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006 I/S - , massimo 500 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in RAPID SINT pronto all'uso: < 500 g/l.

Voci di Capitolato Applicazione di 1 mano di RAPID SINT, antiruggine sintetica fine, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

