SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto: **EPOXY FOND HB**

Serie: **450**

Data di emissione: **giugno 2000**

Revisione: **dicembre 2016**

DESCRIZIONE

Fondo epossì-poliammidico con pigmentazione anticorrosiva attiva (fosfati di Zinco), per applicazioni ad alto spessore. Particolarmente adatto come primo strato anticorrosivo su carpenterie metalliche poste in atmosfera di tipo industriale e marino. L'utilizzo dell'induritore 450005 conferisce al prodotto la natura di epossì-vinilico e lo rende idoneo ad essere ricoperto anche a distanza di tempo.

DATI TECNICI

∞ Codici	Prodotto base Induritore Diluyente	450... 450002 (vedi note) 909000
∞ Rapporto di miscelazione	In peso In volume	100 : 15 100 : 25
∞ Pot-life	ore	8
∞ Solidi in volume	%	52 ± 2
∞ Peso specifico	g/l	1450 ± 50
∞ Spessore tipico secco	Micrometri	80
∞ Resa teorica	m ² /l m ² /kg	6.5 4.5
∞ Aspetto		opaco
∞ Resistenza alla temperatura	°C	100
∞ Durata a magazzino (Temperatura max 40°C)	Mesi	12 (vedi note)