

283 ARSONGUM SWP

FINITURA CLOROCAUCCIU' PER PISCINE

CAMPI D'IMPIEGO

Specifica per il trattamento di superfici immerse in acqua o costantemente bagnate, esposte pertanto a condizioni d'elevata umidità e condensa.

CATTERISTICHE PRINCIPALI

- ∞ Adesione diretta su calcestruzzo
- ∞ Ottime resistenze all'umidità
- ∞ Buona rapidità d'essiccazione
- ∞ Ottima manutenzionabilità nel tempo
- ∞ Buona applicabilità

DATI TECNICI

∞ Codici	base	283 ...
	catalizzatore	-
	diluyente	R.E.
∞ Rapporto di catalisi	in peso	-
	in volume	.
∞ Pot-life	ore	-
∞ Solidi in volume	%	42 ± 2
∞ Peso specifico	g/l	1250 ± 50
∞ Spessore tipico secco	micrometri	40
∞ Resa teorica	m ² /l	10.5
	m ² /kg	8.4
∞ Aspetto		semilucido
∞ Resistenza alla temperatura	°C	70
∞ Shelf-life	mesi	12
(Temperatura max 40°C)		



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- ∞ INTERVENTI MANUTENTIVI: il prodotto ARSONGUM SWP è consigliato per applicazioni su superfici precedentemente trattate con prodotti della stessa natura, purché pulite, esenti da sporco ed altri inquinanti. Prevedere un idrolavaggio a pressione e, se necessario, una abrasivazione mediante sabbiatura.

CONDIZIONI D'APPLICAZIONE

- | | | |
|--------------------|----|--------|
| ∞ Temperatura | °C | 5 ÷ 35 |
| ∞ Umidità relativa | % | 0 ÷ 85 |

METODO D'APPLICAZIONE

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| ∞ Spruzzo convenzionale | | |
| - diametro ugello | pollici | 0.070 |
| - pressione dell'aria | kg/cm ² | 3 ÷ 5 |
| - diluizione | % | 20 ÷ 30 |
| ∞ Airless | | |
| - diametro ugello | pollici | 0.015 ÷ 0.018 |
| - rapporto di compressione | | 30 : 1 |
| - pressione d'uscita | kg/cm ² | 140 ÷ 170 |
| - diluizione | % | 10 ÷ 15 |
| ∞ Pennello e rullo | | |
| - diluizione | % | 5 ÷ 10 |

TEMPI D'ESSICCAZIONE (T. 20°C - U. R. 60%)

- | | | |
|---------------------------------------|--------|---------|
| ∞ Fuori tatto | minuti | 30 ÷ 60 |
| ∞ In profondità | ore | 6 ÷ 8 |
| ∞ Intervallo di sovraverniciatura/min | ore | 24 |
| ∞ Intervallo di sovraverniciatura/max | giorni | - |

FONDI O FINITURE CONSIGLIATI

- ∞ -

NOTE

- ∞ -

AVVERTENZE

- ∞ La presente scheda tecnica é stata redatta in base alle nostre migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità, né dirette né indirette, o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' onere e responsabilità esclusivi dell'utilizzatore il verificare l'idoneità degli stessi per l'impiego e gli scopi che si prefigge.

